



Hoja 1	PLANILUX (6 mm) Annealed : Float PLANITHERM HN Annealed
Cámara 1	AIR (100%) / 12 mm
Hoja 2	PLANILUX (6 mm) Annealed : Float

### FACTORES LUMINOSOS CIE015:2018

Transmisión luminosa (TL %)	68 %
Reflexión exterior (RLe %)	13 %
Reflexión interior (RLi %)	12 %

### FACTORES NFRC

SHGC	0.53
RHG	400 W/m <sup>2</sup>
Coefficiente de sombra (SC)	0.61

### COLOR DE RENDERIZADO CIE015:2018

Transmisión (Ra)	94.8
Reflexión (Ra)	86.8

### RESISTENCIA ANTI-AGRESIÓN EN356:1999

Resultado: NPD

### CARBON FOOTPRINT EN15804:2012+A2:2019

Global warming potential 'GWP' N/A (A1-A3)

### FACTORES ENERGÉTICOS NFRC

Transmisión energética (Te %)	46 %
Reflexión (Ree %)	19 %
Interior (Rei %)	21 %
Absorción (AE1)	29 %
Absorción (AE2)	5 %
Tdw-ISO	0.61

### TRANSMITANCIA TÉRMICA ANSI/NFRC 100-2020

Ug - Invierno	1.9 W/m <sup>2</sup> .K
Ug - Verano	1.9 W/m <sup>2</sup> .K
0° en relación a posición vertical	

### DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Espesor nominal	24.0 mm
Peso	30 kg/m <sup>2</sup>

### RESISTENCIA A IMPACTO DE CUERPO PENDULAR EN12600:2002

Resultado: NPD

### ACÚSTICA EN12758:2019

Valores acústicos simulados - v2.0	Rw(C;Ctr) = 33(-1;-4) dB
OITC (ASTM E1332)	27
STC (ASTM E413)	33

Calumen III calcula las características fotométricas y valores de Transmitancia Térmica de los acristalamientos mediante el uso de algoritmos según lo establecido en las normas europeas EN 410-2011 y EN 673-2011, las normas internacionales ISO 9050, la norma japonesa JIS R 3106/3107, la norma coreana KS L 2514/2525.

Las prestaciones técnicas ofrecidas, así como el motor de cálculo de Calumen III para las normas EN410-2011 y EN673-2011 han sido validadas por la entidad de certificación TUV Rheinland (informe 89212153-01).

Los valores aportados por Calumen III se han calculado conforme a estas normas, siendo facilitados sólo con fines informativos y estando sujetos a modificación. Sólo los valores declarados en los documentos de Mercado CE alojados en la página de Saint-Gobain Glass son oficiales.

Los índices de atenuación acústica se han obtenido mediante ensayos en condiciones de laboratorio según lo establecido en las normas EN ISO 10140-3 y EN 12758. Los valores calculados son sólo indicativos y su precisión puede variar en un rango de +/- 2dB. Los cálculos de espesor de vidrio están realizados según la versión 2012 de la normativa francesa DTU39. El usuario es responsable de la introducción de las hipótesis de cálculo correctas y de la correcta aplicación de la normativa DTU39 para el proyecto estudiado.